

Le Liège : le bien-être d'un habitat nature.

Beauté naturelle à relever avec des plantes, ou plus contemporaines, les dalles de liège murales Liegisol® vous permettent d'avoir une décoration cocooning dans votre intérieur.

Le liège mural réduit la résonance des pièces, et est aussi apprécié pour couper l'aspect froid d'un mur, ou pour punaiser sans dégradation. Ce revêtement sain se colle et s'adapte à tout type de pièce sur mur ou plafond.

Description

Dalles de liège à coller

Longueur 600 mm Largeur 300 mm tolérance +/- 0,4 % (ISO 24341)

Épaisseur 3 mm tolérance +/- 0,2 mm (ISO 7322)

Masse volumique +/- 220 kg/ m³ suivant modèles

Finition : Cire de paraffine

Paquets de 1,98 m² (11 dalles)

Léger Flexible sans odeur Naturel – Recyclable



Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Caractéristiques techniques

Colles :

- Colle base aqueuse haute résistance et conforme D3 de la norme EN204
- Colle polyuréthane agréée contact alimentaire (conforme FDA-EVA et Directive 90/128/CEE)

Résistance thermique EN12667 : 0,06 m ² .K/W	Résistance traction ISO 7322 : > 300 kPa
Compression Récupération ISO 7322 : <40% - >75%	Métaux lourds EN12149 : Pas de détection
Comportement à l'humidité : sur les essais en exposition constante à l'humidité ou en alternance humidité/chaleur : pas de constat de gonflement ou de décollement	Emission Formaldéhydes EN12149 : Inférieur aux seuils de détection
Tests d'immersion : Eau bouillante pendant 3h = ne se désagglomère pas	Chlorure Vinyl EN12149 : Inférieur aux seuils de détection
Absorption acoustique ISO354 : α_w 0,05	Classement feu EN13501-1 : Classe E - pas de dégagement de fumées toxiques à la combustion

Entretien

La qualité et la longévité des dalles de liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Laver avec une éponge ou un chiffon humide avec du savon de Marseille. Si usure, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de bonne foi en l'état actuel de nos connaissances. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières.

ÂME DU LIÈGE SAS

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud
40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France



33.(0)5.58.47.6767



info@ameduliege.com

www.liegisol.com



Âme du liège

Aliécor • Snic • Liégisol