

Le Liège : le bien-être d'un habitat nature.

Les dalles de liège murales Liégisol® de la gamme Eléments sont intemporelles, et représentent les forces de la nature avec la couleur bleutée pour l'Air, mentholée pour l'Eau, ocrée pour le Feu et cendrée pour la Terre.

Ces dalles ont un dimensionnement spécifique pour donner une touche moderne à votre intérieur, tout en vous apportant une amélioration de votre confort acoustique et thermique.

Ce revêtement sain se colle et s'adapte à tout type de pièce sur mur ou plafond.

Description

Dalles de liège à coller

Longueur 900 mm Largeur 300 mm – tolérance +/- 0,4 % (EN ISO 24341)

Épaisseur 5,5 mm tolérance +/- 0,2 mm (ISO 7322)

Masse volumique +/- 310 kg/ m³

Finition : Laque base aqueuse

Paquets de 4,32 m² (16 dalles)

Léger – Flexible – sans odeur – Naturel - Recyclable



Chanfrein léger
4 côtés

Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Caractéristiques techniques

- Colle **base aqueuse haute résistance à l'eau et conforme D3 de la norme EN204**
- Colle polyuréthane agréée contact alimentaire (conforme FDA-EVA et Directive 90/128/CEE)

Résistance thermique EN12667 : 011 m ² .K/W	Résistance traction ISO 7322 : > 300 kPa
Compression – Récupération ISO 7322 : <40% - >80%	Métaux lourds EN12149 : Pas de détection
Comportement à l'humidité : sur les essais en exposition constante à l'humidité ou en alternance humidité/chaleur : pas de constat de gonflement ou de décollement	Emission Formaldéhydes EN12149 : Inférieur aux seuils de détection
Tests d'immersion : Eau bouillante pendant 3h = ne se désagglomère pas	Chlorure Vinyl EN12149 : Inférieur aux seuils de détection
Absorption acoustique ISO354 : 0,05 > α_w < 0,2	Classement feu EN13501-1 : Classe E - pas de dégagement de fumées toxiques à la combustion

Entretien

La qualité et la longévité des dalles de liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Laver avec une éponge ou un chiffon humide avec du savon de Marseille. Si usure, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de **bonne foi en l'état actuel de nos connaissances**. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de **l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières**.

ÂME DU LIEGE Sarl

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud
40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France



33.(0)5.58.47.6767



info@ameduliege.com

www.liegisol.com



Âme du liège

Aliécor • Snic • Liégisol