

PANNEAU mural Origine

DÉCORATION LIÈGE, SOL ET MUR

Origine, la Nature dans votre intérieur.

Les panneaux de liège muraux Origine de Liegisol® sont intemporels et offrent la beauté d'une décoration brute naturelle à votre intérieur. Oser le côté unique de la structure de l'écorce de chêne-liège, retourner à l'essence même de cet arbre pour sublimer un mur, et apporter un peu de nature dans votre intérieur.

Le panneau mural Origine apportera beauté et chaleur à votre espace de vie, tout en créant un sentiment de sérénité et de simplicité naturelle. Son épaisseur contribuera également à une amélioration du confort acoustique et thermique de votre habitat. Idéal pour des murs froids.

Ce revêtement sain se colle et s'adapte à tout type de pièce sur mur.

Description

Panneau de liège à coller

Composition: Liège écorce brut collé pressé sur support liège aggloméré Longueur 600 mm Largeur 300 mm - tolérance +/- 1 % (EN ISO 24341) Epaisseur 20 à 35 mm - Masse volumique +/- 250 kg/ m³ soit +/- 7,5 kg/m²

Finition: Brut - Naturel

Paquets de 2,70 m2 (15 panneaux) Sans odeur - Naturel - Recyclable





Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Caractéristiques techniques

- Colle polyuréthane agréée contact alimentaire (conforme FDA-EVA et Directive 90/128/CEE)
- Support liège aggloméré densité > 170 kg/m³

Résistance thermique EN 12667 : 0,49 (m².K)/W	Emission Formaldéhydes EN 12149 : Inférieur aux seuils de détection
Conductivité thermique EN 12667 : 0,05 W/(m.K)	Emission Formaldenydes EIN 12149: Interieur aux seulis de defection
Variation Dimensionnelle EN ISO 23999 : < 1%	Métaux lourds EN 12149 : Pas de détection
Teneur en eau EN 12105 : < 10%	Chlorure Vinyl EN 12149 : Inférieur aux seuils de détection
Rectitude/Equerrage EN ISO 24342 : < 1 mm	Classement feu EN 13501-1 : Classe E - pas de dégagement de fumées
Absorption acoustique EN ISO 354 : $\alpha w = 0.25$	toxiques à la combustion

Entretien

La qualité et la longévité des dalles de liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce.

Laver avec une éponge ou un chiffon humide avec du savon de Marseille.

Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de bonne foi en l'état actuel de nos connaissances. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières.

ÂME DU LIEGE Sas

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud 40230 ST GEOURS DE MAREMNE - France



33.(0)5.58.47.6767



info@ameduliege.com

www.liegisol.com

